

## IMPERBERAC ACABAMENTO BS 1686

## FICHA TÉCNICA

**IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO:** Produto à base de resinas acrílicas em fase solvente, permitindo a obtenção de um filme microporoso. Mantém o aspeto original do edifício e tem elevada resistência à intempérie.

**UTILIZAÇÃO:** Impermeabilização e renovação de superfícies verticais de cerâmica, novas ou em serviço, quando estas apresentam fissuração e quando se pretende um acabamento transparente. Produto para utilização em exteriores.

**FORMA DE FORNECIMENTO:** É fornecido em embalagens de 5 e de 25Ltr.

**FORMA DE ARMAZENAMENTO:** Deve ser armazenado na sua embalagem de origem, hermeticamente fechada e a uma temperatura ambiente compreendida entre 5°C e 25°C, por um período médio de 24 meses.

**CARACTERÍSTICAS**

Cor	Incolor	
Densidade	0,95 ±0,05	
Teor em sólidos (%)	45 ± 5, em peso	
COV's	no máx. 499 gr/Ltr	Valor limite EU (Cat. A/i): 500 g/l (2010)

**PREPARAÇÃO DO SUPORTE:** A superfície deve estar seca, limpa, livre de poeiras e de gorduras. Para tal deve efetuar-se uma lavagem a alta pressão.

**CARACTERÍSTICAS DA APLICAÇÃO**

**PREPARAÇÃO DO PRODUTO:** Agitar até total homogeneização.

**PROCESSO DE APLICAÇÃO:** Trincha ou rolo.

**DILUIÇÃO:** produto aplicado sem qualquer diluição.

**ESQUEMA DA APLICAÇÃO:** Aplicação normalmente em 1 ou 2 demãos da seguinte forma:

1) Aplicar uma demão de IMPERBERAC SUBCAPA AQ 1476;

**IMPERBERAC ACABAMENTO BS 1686****FICHA TÉCNICA**

- 2) Tratar as fissuras com massa adequada;
- 3) Aplicar a segunda demão de IMPERBERAC SUBCAPA AQ 1476 após secagem completa da massa;
- 4) Aplicar 1 demão de IMPERBERAC ACABAMENTO BS 1686 após cura completa (geralmente cerca de 24 horas após aplicação) da subcapa.

**CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO:** temperatura entre 10 e 30 °C e humidade atmosférica inferior a 80%.

**TEMPO DE SECAGEM** (temperatura ambiente de 20°C e H.R. de 60%):

**SUPERFICIAL:** 6 horas

**PARA REPINTURA:** 24 horas

**RENDIMENTO:** 6 - 7m<sup>2</sup>/ Ltr/demão.

**SEGURANÇA:** Consulte sempre a Ficha de Dados de Segurança antes de utilizar o produto.