



01860 – TRASPARENTE PER OTTONE 120° NEW



1000 g +
50-200 g



14-18° TF 4
a 20°C



Ø 1,2/1,5 mm
Nº demãos: 1+1
Pressão:
3,5/4,0 Atm



Intervalo
10 min. a 20°C
Curar por 30 min.
a 120-130°C

DESCRIÇÃO

Verniz alquídico melaminico cura em estufa de nova geração e baixo conteúdo de Formaldeído (<0,1%).

USO ESPECÍFICO

Produto ideal para envernizamento de objetos em latão, bronze, bijuterias, alças em metal e substratos tratados galvanicamente (verificar prévia adesão), onde se pretende proteger e embelezar objetos destinados ao mundo Habitat Interior.

CARACTERÍSTICAS PECULIARES

- Boa resistência aos produtos domésticos de uso normal
- Discreta resistência a névoa salina
- Fácil aplicação
- Boa dureza superficial e resistência á abrasão
- Elevada aderência sobre latão, bronze, cobre, níquel e sobre metais não ferrosos em geral

PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO

É aconselhável, sempre que possível, efetuar um rigoroso desengraxamento através de banho e ultra-som. Quando não for possível, desengratar cuidadosamente com o produto 00695 SILICONE REMOVER SLOW e ter certeza que toda substância gordurosa foi removida do substrato.

APLICAÇÃO

Spray pneumático com aerografo tradicional e em eletrostática

Preparação da mistura:

01860 TRASPARENTE PER OTTONE 120° NEW
00580 VITREX THINNER

Peso/Volume

1000 partes
50-200 partes

Viscosidade de aplicação a 20 °C: 14°-18° COPO FORD 4

Ø pistola: 1,2/1,5 mm

Pressão: 3,5 / 4,0 Atm

Nº de demãos: 1+1

Espessura recomendada: 15-25 µ

Resistividade (Ωxcm. Sames): 10-15 M Ωxcm

Rendimento teórico: 1 l da mistura = 18 m² a 20 µ

V.O.C. médio da mistura pronta para uso: 585 g/l

SECAGEM

Intervalo após aplicação: 10 minutos a 20°C

Cura em estufa: 30 minutos a 120°-130°C

NOTAS

Para a limpeza dos objetos envernizados recomenda-se o uso de um pano macio (se possível de algodão) e detergente neutro não agressivo.

FICHA TÉCNICA N° 0717-PT
REV. 10/2018

Toda a informação aqui contida é resultado de testes rigorosamente controlado e expressa nosso melhor e mais atualizado conhecimento.

Esses dados são fornecidos somente como informação sendo que a empresa não pode ser responsabilizada por resultados diferentes. Além do mais, não pode ser usado como contestação relacionado ao uso do produto descrito, uma vez que as condições de uso não estão sob nosso controle.