






05546 - STOPPER PLUS



1000 ml +
500-700 ml



20-30" DIN4
a 20° C



Ø 1,4-1,8 mm
4 Atm
HVLP: 1,5-1,7 mm
2 Atm
N° demãos: 2-3



Ao ar a 20° C :
2 horas

DESCRIÇÃO

Primer isolante mono componente fabricado com resina para secagem física e resinas alquídicas selecionadas, de cor cinza.

UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA

Particularmente apropriado para pequenos reparos, interiores, carros e motos e para a fabricação de sprays. Adequado para isolar esmaltes acrílicos termoplásticos (com as precauções normais).

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Grande rapidez de secagem
- Fácil lixamento a seco
- Grande poder isolamento
- Baixo absorvimento do acabamento
- Fácil de utilizar e rapidez execução dos trabalhos.

PREPARAÇÃO DA SUPERFICIE

Pinturas velhas: Lixar e desengraxar com 00665 HYDROCLEANER SLOW / 00699 HYDROCLEANER/ 00695 SILICONE REMOVER SLOW.

Chapa: aplicar 1-2 demãos de 04318 FIX-O-DUR EC o 05720 MONOPRIMER como anticorrosivo.

APLICAÇÃO

Com pistola.

Preparação da mistura:

05546 STOPPER PLUS
00551 - 00552 (L) LECHLEROID THINNER ou
00740 - 00741 THINNER AUTOREFINISHING (solventes)

	Volume	Peso
	1000 ml	1000 g
	500-700 ml	400-600 g

Viscosidade de aplicação a 20 °C: 20-30" DIN4

Ø Bico: 1,4 – 1,8 mm; HVLP: 1,5 – 1,7 mm

Pressão: 4 Bar; HVLP: 2 Bar

N° de demãos: 2-3

Espessura: 60-100 µ

SECAGEM

Ao ar a 20 °C:

Livre de pó: 10 min.

Manuseio: 30 min.

Lixar a seco: 2 horas (espessura 80 µ)

LIXAMENTO

Úmido

Acabamentos mono camada: Papel de lixa grano P500

Acabamentos bi camada: Papel de lixa grano P 600-800

A seco

Acabados mono camada: lixar com lixa grão P320

Acabados bi camada: lixar com lixa grão P400

PRODUTOS RECOMENDADOS

Todos nossos acabamentos da linha Lechler.

FICHA TÉCNICA N° 0339-PT
REV. 06/2011

Esses dados são o resultado de testes rigorosamente controlados e contêm nosso maior e mais atualizado conhecimento. Em qualquer caso, esses relatórios são divulgados apenas como informações e não podem representar obrigações de responsabilidade de nossa Empresa, nem servirão de pretexto para reivindicações de qualquer natureza que possam estar relacionadas ao uso dos produtos descritos. Porque as condições de seu uso estão além do nosso controle.