




29157 - ACRYL 1K



1000 ml +
200-600 ml



16-18° DIN 4
a 20° C



Ø 1.4 mm
4 kg/cm²
HVLP:
Ø 1.2-1.4 mm
2-2.5 mm
N° de demãos: 2



Ao ar a 20° C
Ao toque: 10 min.
Em profundidade: 4 h
Em estufa a 60° C:
20 min.

DESCRIÇÃO

Esmalte acrílico monocomponente para acabamentos brilhantes.

USO

Pinturas para fabricantes industriais em PVC, ABS e poliestireno rígido.

CARACTERÍSTICAS

- Fácil aplicação
- Muito bom aspecto estético
- Secagem muito rápida
- Excelente aderência directa sobre PVC e ABS
- Aderência directa sobre PS (não expandido) se for diluído especificamente com 00587 DILUENTE PS.
- Adere também sobre metacrilato (plexiglass), após teste preliminar.

PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO

PVC/ABS/PS: Desengordure cuidadosamente com 00617 PLASTIC CLEANER.

Aço e outros fabricos industriais: Aplicar em sistema seco-sobre-seco sobre primários epóxicos.

APLICAÇÃO

À pistola.

Proporção de mistura

ACRYL 1K (esmalte)
00824-00825 LECHSYS DILUENTE UNIVERSALE (diluyente) ou
00587 DILUENTE PS*

* diluyente específico para aderência directa sobre PS

em peso e em volume

1000 partes
200-300 partes
500-600 partes

Viscosidade de aplicação a 20 °C: 16-18° DIN 4

Ø Bico: pistola convencional 1,4 mm; pistola HVLP 1,2-1,4 mm

Pressão de ar: pistola convencional 4 kg/cm²; pistola HVLP 2-2,5 kg/cm²

Número de demãos: 2

Espessura de filme recomendada: 30-40 µ

Rendimento teórico: 1 l mistura: 6,6 m² a 40 µ

1 kg mistura: 7 m² a 40 µ

V.O.C. (em média) do produto pronto a aplicar: ~ 670 g/l

SECAGEM

Ao ar a 20°C:

Livre de poeiras: 5-7 min.

Ao toque: 10 min.

Em profundidade: 4 horas

Em estufa a 60°C:

20 min.

OBSERVAÇÕES

Ao misturar 1:1 com o 29143, catalizado a 10% com o endurecedor 29342 LECHSYS ISOLACK ESP HARDENER, este produto poder ser aplicado directamente sobre o metacrilato (plexiglass).

Ao misturar 2:1 com 29132, pode-se utilizar para a pintura de suportes em PVC flexível (ex.: lonas dos camiões).

FICHA TÉCNICA N° 0457-PT
REV. 11/2008 - GO

Os presentes dados são fruto de provas escrupulosamente controladas e contêm os nossos maiores e mais actualizados conhecimentos. Estes dados servem unicamente como informação e não podem representar obrigações de responsabilidade da nossa empresa, nem ser um pretexto para reclamações que possam ser relacionados à utilização dos produtos descritos. ESTE PRODUTO É PARA SER UTILIZADO POR PROFISSIONAIS.