



29282 – FRAMECOAT PVC



1000 ml +
200 ml +
250-350 ml

Pot-life a 20°C:
6 horas



20" DIN 4
a 20°C



Ø 1,4 mm
4 kg/cm²
HVLP:
Ø 1,2-1,4 mm
2-2,5 kg/cm²
N.º de demãos: 2-3



Ao ar a 20°C
Manejável: 4-6 horas
Em profundidade: 7 dias
Em estufa a 60°C:
60 min.

DESCRIÇÃO

Esmalte acrílico semimate de dois componentes (cerca 45 graus de brilho), com adesão directa sobre substratos em PVC.

USO

Pintura de substratos em PVC rígido, perfis de janelas em PVC e substratos em ABS e PC/ABS.

CARACTERÍSTICAS

Aspecto uniforme
Fácil aplicação
Boa resistência ao tempo
Excelentes características de protecção do PVC exposto ao sol
Excelente adesão no PVC, ABS e PC/ABS

PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO

PVC, ABS e PC/ABS: desengordurar com 00617 PLASTIC CLEANER .

APLICAÇÃO

À pistola.

Proporção de mistura:

	em peso e em volume
FRAMECOAT PVC	1000 partes
29342 LECHSYS ISOLACK ESP HARDENER (endurecedor)	200 partes
00824 (SLOW)-00825 LECHSYS UNIVERSAL THINNER (diluentes)	250-350 partes
ou 00740 (SPEEDY)-00741 (MEDIUM)-00742 (SLOW) THINNER AUTOREF. (diluentes repintura auto.)	

Pot-life a 20 °C: 6 horas
Viscosidade de aplicação a 20 °C: 20" DIN 4
Ø Bico: convencional 1,4 mm; HVLP 1,2-1,4 mm
Pressão de ar: convencional 4 kg/cm²; HVLP 2-2,5 kg/cm²
N.º de demãos: 2-3
Espessura recomendada: 30 µ
Rendimento teórico: 1 l mistura = 8,5 m² a 30 µ
1 kg mistura = 7,5 m² a 30 µ
V.O.C. do produto pronto a aplicar: ~ 600 g/l

SECAGEM

Ao ar a 20°C

Livre de poeiras: 30 min.

Manejável: 4-6 horas

Em profundidade: 7 dias

Em estufa a 60°C

60 min. (depois de 20 min. flash-off)

O endurecimento completo do produto ocorre nos próximos 7 dias após a aplicação.

OBSERVAÇÕES

O grau de brilho obtido com o with 29282 é de cerca 45^.

Considere ainda:

quanto maior a espessura aplicada, maior será o grau de brilho

em secagens na estufa obtém acabamentos mais brilhantes com a mesma espessura aplicada.

FICHA TÉCNICA N.º 0527-PT

REV. 10/2005 GO

Os presentes dados são fruto de provas escrupulosamente controladas e contêm os nossos maiores e mais actualizados conhecimentos. Estes dados servem unicamente como informação e não podem representar obrigações de responsabilidade da nossa empresa, nem ser um pretexto para reclamações que possam ser relacionados à utilização dos produtos descritos. ESTE PRODUTO É PARA SER UTILIZADO POR PROFISSIONAIS.