

### DESCRIÇÃO E CAMPO DE UTILIZAÇÃO:

Verniz acrílico UHS de dois componentes de secagem muito rápida, sem necessidade de dar calor. Possibilidade de polir após 3 horas de secagem a 23°C. Elevado aspeto estético com um brilho superior a alguns vernizes UHS de secagem mais lenta. Fácil de aplicar devido à sua baixa viscosidade, sendo ideal para pequenos retoques, repinturas parciais ou completas. Tempo de aplicação longo, com um pot-life de 50 min, permitindo aplicação em pinturas completas. Excelente aderência sobre suportes pintados com base bicamada solvente ou aquosa. Excelente resistência aos agentes atmosféricos e raios UV.









### NOTAS TÉCNICAS:

Composição: Resinas acrílicas  
 Peso específico: 1,000 ± 0,03 kg/  
 VOC: 2004/42/IIB(d)(420)420  
 Cores disponíveis: Incolor  
 Dados de segurança: Consultar a ficha de segurança

### PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO:

Sobre base bicamada solvente ou aquosa, devidamente aplicada e seca.

### APLICAÇÃO:

 Proporção de mistura	2:1 Endurecedor acrílico UHS PL511 Lento / PL512 Normal / PL513 Rápido	Potlife 50' / 20°C
 Diluição	16''	DIN 4 mm / 20°C
 Aplicação	1,3 - 1,4 mm 2 - 3 bar	Aplicar 1 demão leve
 Flash-off	5' - 10'	Flash-off entre demãos
 Aplicação	TOTAL: $\frac{1}{2} + 1 = 50 - 60$ microns	Aplicar uma demão uniforme (obtendo uma espessura final seca de 50-60 microns)
 Flash-off	10' - 15'	Flash-off final, antes de secagem
 Secagem	75' - 20 °C 10' - 60 °C	 Polir 180' - 20°C 10-60°C // 30'-20°C

### OBSERVAÇÕES:

- O produto não deve estar em contacto com a humidade
- Respeitar a diluição correcta
- Não utilizar o produto a temperaturas inferiores a 5°C
- Conservar em local fresco e seco

*Os presentes dados são fruto de provas escrupulosamente controladas e contêm os nossos maiores e mais actualizados conhecimentos. Estes dados servem unicamente como informação e não podem representar obrigações de responsabilidade da nossa empresa, nem ser um pretexto para reclamações que possam ser relacionados à utilização dos produtos descritos. ESTE PRODUTO É PARA SER UTILIZADO POR PROFISSIONAIS.*